



Аймақ: Қазақстан

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ № 3.206. НҰСҚА 09.2024

ТЕХНОБЛОК ПРОФ

MW-MEMCT 32314-2023 (EN 13162:2012+A1:2015)-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

ҰСТ 72746455-3.2.1-2024 бойынша өндірілген
MEMCT 32314-2023 талаптарына сай келеді



ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ:

Көп қабатты қабырғалар жүйесіндегі жылу, дыбыс оқшаулағыш қабатқа арналған тас мақтадан жасалған жанбайтын тақталар.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Тақталар азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста келесі мақсатта қолдануға арналған:

- толығымен немесе ішінара ұсақ дара қабырғалық бұйымдардан жасалған үш қабатты қабырғалардың конструкцияларындағы жылу, дыбыс оқшаулағыш қабат ретінде;
- сайдингпен әрленген ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғаларының жылу, дыбыс оқшаулағыш қабаты ретінде.



НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Өлшемшарт	Мәні	Сынау тәсілі
Жылу өткізгіштігі, λ_{10}	Вт/м·°К	ең көбі	0,035	MEMCT 7076-99, MEMCT 31925-2011 (EN 12667:2001), MEMCT 31924-2011 (EN 12939:2000)
Жылу өткізгіштігі, λ_D	Вт/м·°К	ең көбі	0,035	MEMCT 32314-2012 (EN 13162:2008)
Жылу өткізгіштігі, λ_A	Вт/м·°К	ең көбі	0,038	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
Жылу өткізгіштігі, λ_B	Вт/м·°К	ең көбі	0,039	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
Сығылғыштық	%	ең кемі	8	MEMCT 17177-94
Органикалық заттардың мөлшері	%	ең көбі	2,5	MEMCT 17177-94
Ішінара батыру кезінде қысқа уақытқа су сіңіруі	кг/м ²	ең көбі	1	MEMCT EN 1609-2011
Белгіленген ұзақ уақыт ішінде үлгілерді шала батырып қойған кезде суды сіңіруі,	кг/м ²	ең көбі	3	MEMCT EN 12087-2011
Жанғыштығы	дәреже	-	НГ	MEMCT 30244-94
Тығыздығы	кг/м ³	ең көбі	65 (±5)	MEMCT 17177-94

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Мәні	Сынау тәсілі
Ұзындығы	мм	1200 (1000)*	MEMCT EN 822-2011
Ені	мм	600	MEMCT EN 822-2011
Қалыңдығы	мм	30-200*	MEMCT EN 823-2011
Қалыңдық бойынша класы	T	T4	MEMCT 32314-2012 (EN 13162:2008)

*Қажетті өлшемдегі материалдың партиясын өндіру мүмкіндігін нақтылаңыз

ЖҰМЫСТАРДЫ КЕЛЕСІ ҚҰЖАТТАРҒА САЙ ЖҮРГІЗУ:

ҰСТ 72746455-4.4.1.4-2020 ТН-ФАСАД СТАНДАРТ беткі қалауы бар ғимараттарды сыртқы жылытудың қасбеттік жүйесі. Техникалық сипаттама. Жобалауға, материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға қойылатын талаптар.

ТАСЫМАЛДАУ:

Тақталар МЕМСТ 25880-83 талаптарына сәйкес тасымалданады және сақталады.

САҚТАУ:

Тақталар маркалары мен өлшемдері бойынша бөлек қапталған және түпқоймаларға қат-қабат үйілген күйде сақталуы тиіс. Қаптау үшін полиэтилен терможиырылатын үлдір қолданылады. Сақтау мерзімі бойы материал атмосфералық жауын-шашын әсерінен қорғалуы керек.

ЖІКТЕУІШТЕР БОЙЫНША КОДТАР:

ТН ВЭД: 6806 10 000 8

СЕРВИСТЕР:



Есептеулер
орындау



Техникалық
кеңес беру



Кепілдіктер



Жобалау



Оқыту



Кешенді
жеткізу



Мердігерді
таңдап беру



Монтаждауды
сүйемелдеу



Пайдалану
кезінде қолдау

