



РОКЛАЙТ

MW-MEMCT 32314-2012-T2-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
 ҰСТ 72746455-3.2.1-2018 бойынша өндірілген 72746455-3.2.7-2018
 MEMCT талаптарына сай келеді 32314-2012



ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ:

Азаматтық, аз қабатты және коттедж құрылысындағы жылу, дыбыс оқшаулағыш қабатқа арналған тас мақтадан жасалған жанбайтын тақталар.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Тақталар азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста келесі мақсатта қолдануға арналған:

- жүктелмейтін жылу, дыбыс оқшаулағыш қабат ретінде: жеңіл жабындар, арақабырғалар, едендер, техникалық еденасты жабындары, мансарда үй-жайлары, шатыр жабындары;
- жел мен судан қорғайтын мембраналарды қолдана отырып, жылытқышты итарқа астындағы немесе итарқа арасындағы кеңістікте орналастырған кезде еңісті жаппалар конструкцияларындағы жылу, дыбыс оқшаулағыш қабат ретінде.



НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Өлшемшарт	Мәні	Сынау тәсілі
Жылу өткізгіштігі, λ_{10}	Вт/м·°К	ең көбі	0,036	MEMCT 7076-99, MEMCT 31925-2011 (EN 12667:2001), MEMCT 31924-2011 (EN 12939:2000)
Жылу өткізгіштігі, λ_D	Вт/м·°К	ең көбі	0,037	MEMCT 32314-2012 (EN 13162:2008)
Жылу өткізгіштігі, λ_A	Вт/м·°К	ең көбі	0,040	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
Жылу өткізгіштігі, λ_B	Вт/м·°К	ең көбі	0,041	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
10 % деформациямен қысуға беріктігі	кПа	ең кемі	0,5	MEMCT EN 826-2011
Органикалық заттардың мөлшері	%	ең көбі	3,5	MEMCT 17177-94
Ішінара батыру кезінде қысқа уақытқа су сіңіруі	кг/м2	ең көбі	1	MEMCT EN 1609-2011
Белгіленген ұзақ уақыт ішінде үлгілерді ішінара батыру кезінде суды сіңіруі	кг/м2	ең көбі	3	MEMCT EN 12087-2011
Жанғыштығы	дәреже	-	НГ	MEMCT 30244-94
Тығыздығы	кг/м3	-	35 (±5)	MEMCT 17177-94

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Мәні	Сынау тәсілі
Ұзындығы	мм	1200 (1000)*	MEMCT EN 822-2011
Ені	мм	600	MEMCT EN 822-2011
Қалыңдығы	мм	40-180*	MEMCT EN 823-2011
Қалыңдық бойынша класы	Т	T2	MEMCT 32314-2012 (EN 13162:2008)

*Қажетті өлшемдегі материалдың партиясын өндіру мүмкіндігін нақтылаңыз

ЖҰМЫСТАРДЫ КЕЛЕСІ ҚҰЖАТТАРҒА САЙ ЖҮРГІЗУ:

- [Инструкции по монтажу «Как утеплить дом каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ».](#)

ТАСЫМАЛДАУ:

Тақталар MEMCT 25880-83 талаптарына сәйкес тасымалданады және сақталады.

САҚТАУ:

Тақталар маркалары мен өлшемдері бойынша бөлек қапталған және түпқоймаларға қат-қабат үйілген күйде сақталуы тиіс. Қаптау үшін полиэтилен терможиырылатын үлдір қолданылады. Сақтау мерзімі бойы материал атмосфералық жауын-шашын әсерінен қорғалуы керек.

ЖІКТЕУІШТЕР БОЙЫНША КОДТАР:

ТН ВЭД: 6806 10 000 8

СЕРВИСТЕР:



Есептеулер
орындау



Техникалық
кеңес беру



Кепілдіктер



Жобалау



Оқыту



Кешенді
жеткізу



Мердігерді
таңдап беру



Монтаждауды
сүйемелдеу



Пайдалану
кезінде қолдау

