



Аймақ: Қазақстан

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ № 3.175. НҰСҚА 09.2024

ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ

MW-MEMCT 32314-2023-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
ҰСТ 72746455-3.2.1-2024 бойынша өндірілген
MEMCT талаптарына сай келеді 32314-2023



ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ:

Сылақ қасбеті жүйелеріндегі жылу, дыбыс оқшаулағыш қабатқа арналған тас мақтадан жасалған жанбайтын тақталар.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Тақталар азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста келесі мақсатта қолдануға арналған:

- биіктігі 10 м-ден аспайтын аз қабатты ғимараттарға арналған сыртқы сылақ қабаттары бар қасбеттік жылу оқшаулағыш композициялық жүйелердегі негізгі жылу, дыбыс оқшаулағыш қабат ретінде;
- әйнекпен қапталған лоджиялардың, балкондардың, баспалдақ маршының жанындағы қабырға аймақтарының және биіктігіне қарамастан көп қабатты ғимараттар алаңдарының ішіндегі аймақтардағы жылу, дыбыс оқшаулағыш қабат ретінде;
- қасбеттің негізгі жазықтығында жанғыш жылытқыштарды (көбікполистирол) пайдаланған кезде сыртқы сылақ қабаттары бар қасбеттік жылу оқшаулағыш композициялық жүйелердегі терезе және есік ойықтарын жиектеуге арналған қалқалар мен фрагменттер ретінде.



НЕГІЗГІ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Өлшемшарт	Мәні	Сынау тәсілі
Жылу өткізгіштігі, λ_{10}	Вт/м·°K	ең көбі	0,036	MEMCT 7076-99, MEMCT 31925-2011 (EN 12667:2001), MEMCT 31924-2011(EN 12939:2000)
Жылу өткізгіштігі, λ_D	Вт/м·°K	ең көбі	0,036	MEMCT 32314-2023 (EN 13162:2012)
Жылу өткізгіштігі, λ_A	Вт/м·°K	ең көбі	0,039	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
Жылу өткізгіштігі, λ_B	Вт/м·°K	ең көбі	0,041	MEMCT 7076-99, СП 23-101-2004
10% деформациямен қысуға беріктігі деформации	кПа	ең кемі	20	MEMCT EN 826-2011
Беткі жабындарға перпендикулярлы түрде созуудағы беріктігі	кПа	ең кемі	10	MEMCT EN 1607-2011
Органикалық заттардың мөлшері	%	ең көбі	4,5	MEMCT 17177-94
Ішінара батыру кезінде қысқа уақытқа су сіңіруі	кг/м ²	ең көбі	1	MEMCT EN 1609-2011
Белгіленген ұзақ уақыт ішінде үлгілерді ішінара батыру кезінде суды сіңіруі	кг/м ²	ең көбі	3	MEMCT EN 12087-2011
Жанғыштығы	дәреже	-	НГ	MEMCT 30244-94
Тығыздығы	кг/м ³	-	105 (±10)	MEMCT 17177-94

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР:

Көрсеткіштің атауы	Өлш. бір.	Мәні	Сынау тәсілі
Ұзындығы	мм	1200 (1000)*	MEMCT EN 822-2011
Ені	мм	600	MEMCT EN 822-2011
Қалыңдығы	мм	40-250*	MEMCT EN 823-2011
Қалыңдық бойынша класы	T	T4	MEMCT 32314-2023 (EN 13162:2012)

* Қажетті өлшемдегі материалдың партиясын өндіру мүмкіндігін нақтылаңыз

ЖҰМЫСТАРДЫ КЕЛЕСІ ҚҰЖАТТАРҒА САЙ ЖҮРГІЗУ:

- [ҰСТ 72746455-4.4.1.1-2019 Ғимараттарды жылу оқшаулауға арналған ТЕХНОНИКОЛЬ қасбеттік жылу оқшаулағыш композициялық жүйелері. Техникалық сипаттама. Жобалауға, материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға қойылатын талаптар.](#)

ТАСЫМАЛДАУ:

Тақталар MEMCT 25880-83 талаптарына сәйкес тасымалданады және сақталады.

САҚТАУ:

Тақталар маркалары мен өлшемдері бойынша бөлек қапталған және түпқоймаларға қат-қабат үйілген күйде сақталуы тиіс. Қаптау үшін полиэтилен терможиырылатын үлдір қолданылады. Сақтау мерзімі бойы материал атмосфералық жауын-шашын әсерінен қорғалуы керек.

ЖІКТЕУІШТЕР БОЙЫНША КОДТАР:

ТН ВЭД: 6806 10 000 8

СЕРВИСТЕР:



Есептеулер
орындау



Техникалық
кеңес беру



Кепілдіктер



Жобалау



Оқыту



Кешенді
жеткізу



Мердігерді
таңдап беру



Монтаждауды
сүйемелдеу



Пайдалану
кезінде қолдау

